(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報 (A) (11) 特許出願公開番号

特開平9-82760

(43)公開日 平成9年(1997)3月28日


(51) Int. Cl. 6		識別記号	庁内整理番号	FΙ				技術表示	箇所
H01L	21/60	3 1 1		H01L	21/60	3 1 1	S		
		321				3 2 1	Y		
	21/66				21/66		R		
H 0 5 K	1/11		6921-4 E	H 0 5 K	1/11		С		
	1/18				1/18		L		
	審查	請求 未請求	請求項の数 6	OL			(全13	頁) 最終頁に	続く
(21)出願番号	特願平8-170412			(71)出願人	. 000003	3078			
					株式会	社東芝			
(22)出願日 平成8年(1996)6月28日			神奈川県川崎市幸区堀川町72番地						
				(72)発明者	志津木	まり 康			
(31)優先権主張番号 特願平7-171711					神奈川	県川崎市	幸区小向	可東芝町1番地	株
(32)優先日 平7(1995)7月7日			式会社東芝研究開発センター内						
(33)優先権主張国 日本(JP)			(72)発明者	(72)発明者 井関 裕二					
					神奈川	[県川崎市	幸区小的	可東芝町1番地	株
					式会社	上東芝研究	開発セン	/ター内	
				(72)発明者	吉原 吉原	邦夫			
					神奈川	県川崎市	幸区小向	可東芝町1番地	株
					式会社	上東芝研究	開発セン	/ター内	
				(74)代理人	、 弁理士	- 鈴江	武彦	(外6名)	
								最終頁に	続く


(54) 【発明の名称】半導体装置、半導体素子およびその半田接続部検査方法

(57)【要約】

【課題】本発明は、接続検査が容易なフリップチップ接 続構造を含む半導体装置と、その半田接続部検査方法を 提供する。

【解決手段】 半導体装置は、複数のパッド電極を有す る配線基板と、配線基板に搭載された半導体素子と、半 導体素子を所定の距離をおいて取り囲むように形成され たソルダーレジストと、半導体素子の端部に設けられた 複数の端子電極と、配線基板と半導体素子との間にギャ ップを設け、かつパッド電極と端子電極とをそれぞれ電 気的に接続する複数の半田バンプを具備し、パッド電極 は、半導体素子の端子電極の実質的な下部から、半導体 素子の外側の前記ソルダーレジストまで延在する部分を 少なくとも含み、半田バンブは、半導体素子の外側に延 在するパッド電極上に広がった部分を有する。





(4)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 主面とその主面上に形成された複数のパッド電極を有する配線基板と、

前記配線基板の前記主面上に搭載され、前記配線基板の 前記主面と対向する主面を有する長方形の半導体素子 と、

前記配線基板の前記主面において、前記半導体素子を所 定の距離をおいて取り囲むように形成されたソルダーレ ジストと、

前記半導体素子の前記主面の端部に設けられた複数の端 10 子電極と、

前記配線基板の前記主面と前記半導体素子の前記主面と の間にギャップを設け、かつ前記複数のパッド電極と前 記複数の端子電極とをそれぞれ電気的に接続する複数の 半田バンプとを具備し、

前記複数のパッド電極の各々は、前記半導体素子の前記 複数の端子電極の対応する1つの実質的な下部から、前 記半導体素子の外側の前記ソルダーレジストまで延在す る部分を少なくとも含み、前記複数の半田バンブの各々 は、前記複数のパッド電極の対応する1つの、前記半導 20 体素子の外側に延在する部分上に広がった部分を有する ことを特徴とする半導体装置。

【請求項2】 前記半導体素子と前記ソルダーレジストとの間の前記所定の距離をdとするとき、0.02mm $\leq d \leq 1mm$ の関係を満足することを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項3】 前記半導体素子と前記ソルダーレジストとの間の前記所定の距離をdとし、前記半導体素子の長辺の長さをDとするとき、0.005≦d/D≦0.25の関係を満足することを特徴とする請求項1に記載の 30の半導体装置。

【請求項4】 前記半導体素子と前記ソルダーレジストとの間の前記所定の距離をdとし、前記パッド電極の前記半導体素子の側面に沿った方向の幅をWとするとき、d≦Wの関係を満足することを特徴とする請求項1に記載の半導体装置。

【請求項5】 主面と4つの側辺を有する長方形の基板と、

前記基板の前記4つの側辺の少なくとも1つの側辺に沿って前記主面上に形成され、前記少なくとも1つの側辺 40 に平行な第1の側辺対とこれに垂直な第2の側辺対とを有し、前記基板上に形成された第1の金属電極と、前記第1の金属電極上に形成された半田に濡れない材料から成る第2の金属電極との積層構造を有する複数の端子電極と、

前記複数の端子電極の各々の上に形成され、前記複数の端子電極の各々の前記第1の側辺対の長さより小さい長さを有する短辺と、前記短辺に垂直で、前記第2の側辺対の長さを超えない長さを有する長辺とからなる底面を有する直方体の金属コアと、

前記金属コアの、前記複数の端子電極の各々と接続する 面以外の面を被覆する半田層と、を具備することを特徴 とする半導体装置用の半導体素子。

【請求項6】 配線基板上に設けられ、表面が金と銅のいずれかから成る配線導体に、半田が被覆される半田接 統部を有する半導体装置の半田接続部検査方法において、

前記配線導体上の前記半田付け部に480nm以下、もしくは580nm以上のいずれかの波長の光を照射するステップと、

前記半田付け部よりの反射光を検知するステップと、 前記反射光の強度から、その反射光が前記配線導体の前 記表面から反射されたものか、前記半田から反射された ものかを識別し、前記半田付け部に前記半田が存在する か否かを検出するステップと、を具備することを特徴と する半田接続部検査方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

[発明の属する技術分野]本発明は半導体装置に係わり、特に半導体チップや半導体モジュールなどを基板に搭載する半導体装置、およびそれに適した半導体素子、および半導体装置の半田接続部検査方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年エレクトロニクスの急速な発展に伴い、電子機器の小型化、これに用いられる半導体装置の小型化が進められている。小型化を進めるに当たっては、構成部品のさらに高密度な実装が要求されている。これに応える方法の1つとしてフリップチップ方式がある。

【0003】図26に、フリップチップ方式を用いた一例として、特開平2-232947号公報に開示された 半導体装置の例を示す。

【0004】図26において、1は半導体チップ、2は 半導体チップ1の下面に設けられた端子電極である。また、3は配線基板、4は配線基板3上に形成された配線 パターンであり、この配線パターン4と端子電極3とが 半田を用いたバンプ5によって接続されている。また6 はチップ固定用の接着剤である。

【0005】このように、フリップチップ方式は、半導体素子の電極上もしくは配線基板の電極上にバンプを形成し、半導体素子上の電極と配線基板上の電極との位置合せを行い、半導体素子を配線基板にマウント後、リフローすることによって半導体素子と配線基板を接続する半導体素子実装方式である。

【0006】このようなフリップチップ方式の場合、ワイヤボンディング方式やTAB方式のように、半導体チップ周辺に接続のためのスペースをとる必要がないので高密度な実装が可能であり、かつ配線長が短くなるため電気的特性が向上する。

50 [0007]

【発明が解決しようとする課題】上述の特開平2-23 2947号公報に開示された従来の半導体装置は、高密 度な実装が可能となる利点を持つ。しかしながらこの半 導体装置にも次に述べるような問題があった。

【0008】この半導体装置においては、半導体チップ 1の実装にリフロー法を採用している。リフロー法は温 風リフロー、赤外線リフロー、ベーパーフェイズソルダ リング等に区分されるが、いずれの手段の場合も、配線 基板3の配線パターン4上にバンプ5を印刷塗布し、次 いで印刷塗布したバンプ5上に半導体チップ1を位置決 10 め搭載した後、バンプ5を溶融、凝固させて配線基板3 に半導体チップを実装している。

【0009】バンプ5を溶融させると、半田が流れて印刷塗布した時の面積より広がる。この広がりの面積を一定に制御することは、従来の半導体装置においては、困難であった。一定に制御できないと、バンプ5と配線パターン4との接触面積が一定とならず、半導体装置の信頼性が低下してしまう。また、配線基板3上に複数の半導体チップ1を実装する際に、より高密度の実装をしようとすると、隣り合う半導体チップ1間の距離が近くなってくる。この場合、バンブ5の広がり面積が大きすぎると、隣り合う半導体チップ1間の隣り合うバンプ5同士が接触してしまう。これも半導体装置の信頼性が低下する1因となる。

【0010】また、半導体素子と配線基板をフリップチップ接続したとき、接続部分が半導体素子の下側の領域に配置されるため外観による接続検査を行うことが不可能であった。従って、半導体素子の動作試験を行うまで、半導体素子のと配線基板の接続不良(オープン、ブリッジ等)を発見できず、半導体装置の分留りの低下の30原因となっていた。

【0011】本発明は上記の問題を解決し、高密度な実装が可能で、しかも信頼性が優れた半導体装置を提供することを第1の目的とする。

【0012】さらに、半導体素子を配線基板上にフリップチップ接続した半導体装置の半田接続部検査方法において、精度が良い半田接続検査方法を提供することを第2の目的とする。

[0013]

【課題を解決するための手段】上記課題を解決するため 40 に、本発明の半導体装置(請求項1)は、主面とその主面上に形成された複数のパッド電極を有する配線基板と、前記配線基板の前記主面上に搭載され、前記配線基板の前記主面と対向する主面を有する長方形の半導体素子と、前記配線基板の前記主面において、前記半導体素子を所定の距離をおいて取り囲むように形成されたソルダーレジストと、前記半導体素子の前記主面の端部に設けられた複数の端子電極と、前記配線基板の前記主面と前記半導体素子の前記主面との間にギャップを設け、かつ前記複数のパッド電極と前記複数の端子電極とをそれ 50

ぞれ電気的に接続する複数の半田バンプとを具備し、前記複数のパッド電極の各々は、前記半導体素子の前記複数の端子電極の対応する1つの実質的な下部から、前記半導体素子の外側の前記ソルダーレジストまで延在する部分を少なくとも含み、前記複数の半田バンプの各々

は、前記複数のパッド電極の対応する1つの、前記半導体素子の外側に延在する部分上に広がった部分を有する ことを特徴とする。

【0014】上記半導体装置において、前記半導体素子と前記ソルダーレジストとの間の前記所定の距離をdとするとき、0.02mm≦d≦1mmの関係を満足することが望ましい。

【0015】また、前記半導体素子と前記ソルダーレジストとの間の前記所定の距離をdとし、前記半導体素子の長辺の長さをDとするとき、0.005≦d/D≦0.25の関係を満足することが望ましい。

[0016] また、前記半導体素子と前記ソルダーレジストとの間の前記所定の距離をdとし、前記パッド電極の前記半導体素子の側面に沿った方向の幅をWとするとき、d≦Wの関係を満足することが望ましい。

【0017】本発明によれば、バンブのうち、半導体素子の外周部に形成される半田の面積が、この部分で半田に接するソルダーレジストによって一定となるので、バンプと配線パターン(パッド電極)との接触面積を一定にすることができる。しかも半田はソルダーレジストでせき止められるので、隣り合う半導体部品間の隣り合うバンプ同士の半田が連結するのを防止することもできる。これらにより、フリップチップ方式による高密度な実装を生かしつつ、信頼性に優れた半導体装置を得ることができる。

【0018】その上、上記レジストが半導体素子の端部から一定距離離れて形成されているので、上面から見た場合バンプの半田が半導体素子の外周部に延在している。すなわちバンプの半田が半導体素子からはみ出しているので、バンプを接続した後に行う半導体装置の接続検査が容易になるという利点も持つ。

【0019】また、本発明の半導体装置用の半導体素子 (請求項5)は、主面と4つの側辺を有する長方形の基 板と、前記基板の前記4つの側辺の少なくとも1つの側 辺に沿って前記主面上に形成され、前記少なくとも1つ の側辺に平行な第1の側辺対とこれに垂直な第2の側辺 対とを有し、前記基板上に形成された第1の金属電極 と、前記第1の金属電極上に形成された半田に濡れない 材料から成る第2の金属電極との積層構造を有する複数 の端子電極と、前記複数の端子電極の各々の上に形成され、前記複数の端子ド電極の各々の前記第1の側辺対の 長さより小さい長さを有する短辺と、前記短辺に垂直 で、前記第2の側辺対の長さを超えない長さを有する短 辺とからなる底面を有する直方体の金属コアと、前記象 属コアの、前記複数の端子電極の各々と接続する面以外

4

の面を被覆する半田層とを具備することを特徴とする。 【0020】上記半導体素子の望ましい実施態様として は、次が挙げられる。

【0021】(1)前記金属コアの前記短辺が、前記第1の側辺対の各々の上に位置する。

【0022】(2)前記金属コアの前記短辺の中点が、 前記第1の側辺対の各々の中点に位置する。

【0023】(3)前記金属コアの前記長辺の長さが、 前記第2の側辺対の長さに一致する。

(4) 前記金属コアの重心が、前記複数の端子電極の各 10 々の重心上に位置する。

(5) 前記第2の金属電極を、チタンで形成する。

【0024】(6)前記第2の金属電極は、前記第1の 金属電極と密着性が良いことが望ましい。

【0025】(7)前記金属コアを被覆する半田層を上方より見たとき、前記金属コアの短辺方向の前記半田層の最外点が、前記複数の端子電極の各々の内部に納まっている。

【0026】さらに、端子電極および金属コアは、実質的に楕円形とすることもできる。

【0027】本発明によれば、半田バンブが隣接する方向の半田バンブの幅を小さくすることができるので、半田バンブ間の距離を狭くできる。この結果実装密度を向上することができる。

【0028】本発明の半田接続部の検査方法(請求項6)は、配線基板上に設けられ、表面が金と銅のいずれかから成る配線導体に、半田が被覆される半田接続部を有する半導体装置の半田接続部検査方法において、前記配線導体上の前記半田付け部に480nm以下、もしくは580nm以上のいずれかの波長の光を照射するステップと、前記半田付け部よりの反射光を検知するステップと、前記反射光の強度から、その反射光が前記配線導体の前記表面から反射されたものか、前記半田から反射されたものかを識別し、前記半田付け部に前記半田が存在するか否かを検出するステップとを具備することを特徴とする。

【0029】前記光は単色光であることが好ましい。

【0030】また、前記単色光の波長が380nm以上480nm以下、あるいは580nm以上770nm以下であることがより好ましい。

【0031】本発明によれば、配線導体材料と半田材料における反射強度のコントラストが大きくなるため、配線導体上の半田の有無を精度良く判断することができる。従って、良好な接続と接続不良を精度よく判別できる。

【0032】また、この検査方法は電気検査よりも前に接続不良を検出できるため、接続不良を早期に発見、リペアすることにより、半導体装置の製造歩留まりを向上させることができる。さらに、X線による検査と比較して安全かつ経済的に接続検査を行うことができる。

[0033]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明 の実施の形態を説明する。

(第1の実施形態)図1に本発明の第1の実施形態に係 わる半導体装置の上面図および断面図を示す。図1

(a) は上面図、図1 (b) は図1 (a) のA-A'断面図である。

【0034】図1においては、半導体素子として半導体チップ11を用いている。半導体チップ11の下面には、複数の端子電極12が設けられている。また、半導体チップ11は、樹脂を用いた配線基板13上に設けられた配線パターン(パッド電極)14と、端子電極12とをバンプ15によって電気的に接続することにより搭載されている。

【0035】このバンブ15は、半田15,と、Cuなどを用いた金属コア152とより構成されている。さらに、半田151のうち半導体チップ11の外周部に形成された部分は、配線パターン14上に形成された樹脂を用いたソルダーレジスト17と接している。

20 【0036】半導体チップ11の配線基板13への実装にはリフロー法を用いる。具体的には次のようにして行う。まず図2に示すように、半導体チップ11の端子電極12上に金属コア152を形成し、半田151で被覆して半田パンプ15を形成しておく。

【0037】そして半導体チップ11を配線基板13上の配線パターンに位置決め搭載し、パンプ15の半田151を溶融させ、その後冷却して半田151を凝固させる。こうして端子電極12と配線パターン14とはパンプ15によって電気的に接続され、半導体チップ11が、配線基板12上に実装される。このとき溶融した半田15は、半田の濡れ性の良い配線パターン14の上を流れて広がり、ソルダーレジスト17によって堰とめられる。半田パンプ15の半田151の量と配線導体14のソルダーレジスト17で覆われていない部分(すなわち半田付け用のパッド電極)の面積を適切に設定することにより、パンプ15と配線パターン14との接触面積を一定にすることができる。

【0038】しかも半田15、は、ソルダーレジスト17により堰止められているので、例えば隣り合う半導体40チップ11間の隣り合うバンプ15同士が近接した場合、半田15、を通じて互いに連結するのを防止することもできる。もしこのような連結が生じると、各々の接続部における半田量にばらつきが生じて、接続の信頼性を劣化させることになる。

【0039】以上により、フリップチップ方式による高密度な実装を生かしつつ、信頼性に優れた半導体装置を得ることができる。この実施形態では、図1(a)に示すように上面から見た場合の半導体チップ11の外周部にも半田15,が形成されている。換言すれば、上面から見た場合、半導体チップ11から半田がはみ出してい

6

る。

【0040】フリップチップ方式で通常知られているものは、半田が半導体チップ外周部には形成されない。このため、端子電極と配線パターンとが接続されているどうかの接続検査が難しい。これに対し、本実施形態は半田15,がはみだしているので、接続検査を容易に行うことができる。

【0041】このはみ出している部分の長さdは、0.02mm≤d≤1mmの範囲が好ましい。0.02mm以上が好ましい理由は以下の通りである。この検査の方10法としては、目視や光学検査あるいはプローブ針を当てることによる電気検査などが考えられるが、例えば電気検査の場合、プローブ針があたるセンシングスポットは、小さくても0.02mm程度であり、dが0.02mmより小さくなると検査が困難になってしまう。光学検査を行う場合でも、dはある程度大きいほうが、検査を簡単にするという観点から好ましい。さらに、0.02mmよりも大きいと、配線パターン14とバンプ15との接触面積が十分に取れ、接続強度の面からも好ましい。

【0042】また1mm以下が好ましい理由は次の通りである。dが大きすぎると、まず半導体チップ間を狭くできないため高密度な実装が困難になる。さらには外周部に流れる半田15、の量が増えるため、バンプに使用する半田15、の量が増大し、バンプピッチを狭くする高密度な実装が困難になる。

【0043】以上と同様な理由で、半導体チップの長手方向の長さDと前述のdとの比は、 $0.005 \le d/D \le 0.25$ の範囲が好ましい。また図1(b)に示す h, すなわち半導体チップ11と配線基板13との間隔 30はおよそ0.1mmである。

【0044】次に図3(a)に図101部を拡大した断面図を示す。図中、 h_1 はソルダーレジスト170厚さ (十数 μ m) であり、 h_2 はレジストによりせき止められた半田端部における半田 15_1 の厚さである。図3(a)では、リフローした半田 15_1 は外周部において、 h_1 の高さよりも低い h_2 の高さとなる。

【0045】図3(a)からわかるように、半田151が配線パターン14に良好に濡れた場合、ソルダーレジスト17によってせき止められる半田15,は丸みを帯 40びた形状となる。これは、ソルダーレジストが半田に濡れないことと半田の表面張力に因る現象である。また、半田15,のその他の端部、例えば配線導体の幅方向の両端部も半田の表面張力により曲面を成す。

【0046】例えば光学的な接続検査を行う時に、半田15,の丸みを帯びた部分とその他の平坦な部分は検査光の反射方向が異なる。このため、丸みを帯びた部分からの反射光は受光器に検出されず、平坦な部分からの反射光は受光器に検出される。これにより、半田15,がどこまで流れたかを容易に知ることが出来る。

8

【0047】一方、何らかの原因で半田15」が配線パターン14上に流れ出していない場合、すなわち接続不良が起きている場合は、配線パターン14は、半田15」に覆われない。配線パターン14は平坦であるので黒く検知される。従って良好に濡れた場合と異なって、白く検知される部分がないので、両者をコントラストの違いにより区別でき、光学的な接続検査を容易に行うことができる。なお、本実施例では、反射光が受光器に検出された場合は画像に黒く表示され、検出されない場合は、白く表示される検査装置の例で説明している。

【0048】なお、半田15、が流れ出してはいるが、 ソルダーレジスト17まで達していない場合も、バンプ 15と配線パターン14との接続は為されていると考え られる。このような場合でも、半田15、の先端が丸み を帯びて白く検知されるので、判別が可能である。

【0049】このとき、光学検査に用いる入射光の波長 λは、ソルダーレジスト17によって吸収される波長で あることが望ましい。

[0050] なお、後述するように配線パターン14と 20 平坦な部分の半田15、の反射率の相違を利用して検査 を行うこともできる。

【0051】また、図3(b)に h_1 〈 h_2 の場合を示す。これは配線基板13としてアルミナなどを使った場合であり、ソルダーレジスト17としてはクロムなどを用いる。 h_1 は数 μ mとなる。このような場合でも、半田151の先端が丸みを帯びて白く検知されるので、判別が可能である。

【0052】上記のように、光の反射を利用して流れ出 した半田15,の先端もしくは輪郭を検出することがで きるが、半田15, の部分が殆ど曲面であれば、この部 分をすべて白く検知することができるので、より確実な 検査を行うことができる。このような状態を作り出す条 件は、半導体チップ11の外周からソルダーレジスト1 7までの距離dと配線パターン14の幅W(図1に示 す)の関係をW≧dとすればよい。より詳細に説明する と、半導体チップ11と配線パターン14が接続不良の 場合は、バンプ15中の半田15」は配線アターン14 を濡らさない。図4 (a) は、このとき上面より光(例 えばLED,レーザー)を当てた場合の検出器(例えば CCDセンサー)の画像を示す。斜線を施した部分は光 が反射して検出器に検出されたことを示す。この場合、 上面から照射した光は反射面がすべて平面であるため、 入射光は殆ど反射して検出器に入る。

【0053】一方配線パターン14に半田15、が流れ出している場合には、半田15、の部分が曲面状であるため、入射光は散乱し、検出器で受光されない。従って図4(b)に示すように、半田15、に覆われた配線パターン14の部分は白く検知される。これにより、半田の流れ出しを、コントラスト良く検出することができ

【0054】 (第2の実施形態) 図5に第2の実施形態 に係わる半導体装置の平面図を示す。図5では、図1と 同一部分には同一符号を付けてあり、以下同様とする。

【0055】図5の半導体装置が図1の半導体装置と異 なる点は、ソルダーレジスト17に開口部18を設け、 隣り合う半田15、間にソルダーレジスト17が介在す るようにした点である。

【0056】ソルダーレジスト17が介在することによ り、隣り合う半田15、がリフロー時に接触して短絡す ることを防止できる。

【0057】 (第3の実施形態) 図6に第3の実施形態 に係わる半導体装置の平面図を示す。

【0058】図6の半導体装置が図5の半導体装置と異 なる点は、開口部18を狭くして面積を小さくした点で ある。

【0059】開口部18の面積が小さい、すなわち開口 部18上の配線パターンの面積が小さいので、図2の半 導体チップと比較して半田15,の量を低減できる。す なわちリフロー前のパンプ15の大きさを小型化でき、 実装密度を向上できる。

【0060】(第4の実施形態)図7に第4の実施形態 に係わる半導体装置の平面図を示す。

【0061】図7の半導体装置が図5の半導体装置と異 なる点は、配線パターンを開口部18からずらした点で ある。

【0062】これにより開口部18上の配線パターンの 面積が小さくなる。従って図6の半導体装置と同様に半 田15,の量を低減でき、リフロー前のパンプ15の大 きさを小さくできる。

【0063】 (第5の実施形態) 図8に第5の実施形態 に係わる半導体装置の平面図を示す。

【0064】この半導体装置が図1の半導体装置と異な る点は、半導体チップ11と配線基板13との間にスペ ーサ19が設けられている点である。またバンブ15に 金属コア152がない点も異なる。

【0065】スペーサ19が設けられていることによ り、金属コアがなくても半田15、をリフローしたとき に半導体チップ11と配線基板13との間隔をスペーサ 19の高さh。以上に保つことができる。

【0066】 (第6の実施形態) ここで図8および図9 に、図3のところで述べたのとは別の、本発明に係わる 半導体装置の光学検査による接続検査の方法を示す。

【0067】図9に示すように、光源20(例えばLE D、レーザー)から発した光21は半田15,のリフロ 一後であれば半田15」上を反射して受光器22 (例え ばССDセンサー)に入る(図9(a))。また、リフ ロー前であれば配線パターン14上を反射して受光器2 2に入る(図9(b))。

【0068】一般に配線パターン14は表面粗さが10 0 nm以上と粗いのに対し、半田15,は表面粗さが2 50 示す。正常な場合とその他の場合とでは光21の反射の

0 nm以下でほぼ鏡面となることから、反射率の違いに より両者を区別することができる。これにより半田15 ,の接続検査を容易に行うことができる。

10

【0069】また図10は配線パターン14上に導電性 塗料23を塗布した場合を示す。この場合、図10

(b) に示すように、リフロー前であれば光21は塗料 23上を反射する。この場合も半田15,と塗料23と の反射率の違いにより接続検査が容易にできる。

[0070] (第7の実施形態) 図10に第6の実施形 態に係わる半導体装置の断面図を示す。

【0071】この半導体装置が図1の半導体装置と異な る点は、ソルダーレジスト17の先端が斜めにカットさ れている点である。

【0072】これにより光学検査を行う場合、ソルダー レジスト17が入射光21を反射するような材料であっ た場合にも、ソルダーレジスト17の端部で反射された 光21は受光器22に入らない。従ってソルダーレジス ト17と配線導体14の反射光のコントラストが大きく とれ、ソルダーレジスト17と配線導体14の境目の区 20 別が明瞭につき、検査が容易になる。

[0073] (第8の実施形態) 図12に第8の実施形 態に係わる半導体装置の断面図を示す。この実施例は半 導体部品として、半導体チップや回路を一体化した半導 体モジュール31を用いている。この半導体モジュール 31の下面からの斜視図を図13に示す。

【0074】半導体モジュール31は、モジュール用基 板38上に半導体チップ11や受動部品39を設けてこ れらを配線パターン14によってつなぎ、これらの半導 体チップなどを搭載した側をキャップ40によって覆っ ている。モジュール用基板38の反対の面には端子電極 32が設けられていて、半導体チップ11や受動部品3 9は、モジュール用基板38を貫通して設けられたヴィ ア41によって端子電極32に接続されている。端子電 極32は配線基板33上の電極34(図1の配線パター ン14に相当する)と半田35よりなるバンプを介して 接続されている。また配線基板33の電極34に隣接し てソルダーレジスト37が設けられている。

【0075】この半導体装置はソルダーレジスト37が 基板33上に直接設けられ、配線パターン上に設けられ ていない点が図1とは異なるが、図1とほぼ同様な効果 を得ることができる。

【0076】光学検査をする場合には、半導体素子とし て半導体チップを用いた前述の実施形態と同様な方法で 行うこともできるが、図14に示すように、直上より光 線21をバンプ35のフィレット部分に当て、その反射 光を受光器22で受光することにより検査することもで きる。

【0077】ここで図15に半田35の接続が正常な場 合と、過多・過小・浮き・無しの場合とを比較した図を

仕方が異なるため、仕様に応じて受光器22を適宜設置 することにより、接続検査が容易にできる。

【0078】また接続検査はプローブを当てる電気検査 によって行うことも可能である。その状態を図16に示 す。プローブ43を半田35に当てることにより接続検 査を行う。半田35がはみ出しているため、このような 検査も容易にできる。

【0079】 (第9の実施形態) 図17に第9の実施形 態に係わる半導体装置の断面図を示す。

【0080】この半導体装置が図14と異なる点は、半 10 導体モジュール31の外周部にある電極34が、対応す る端子電極32の直下よりも外側にずれた位置に形成さ れていることである。図14の場合よりも電極34を小 さくすることができるので、半田35の量を減らすこと ができる。これにより、電極32および34の間隔を狭 くすることができる。

【0081】 (第10の実施形態) 図18に第10の実 施形態に係わる半導体装置の平面図を示す。この半導体 装置では電極34が半導体モジュール31の外周部には み出す部分を、はみ出さない部分よりも小さくしてい る。これにより、半田35の量の低減を図ることがで き、図6、7と同様な効果を得ることができる。

【0082】(第11の実施形態)図19に第11の実 施形態に係わる半導体装置の断面図を示す。この半導体 装置が図11の半導体装置と異なる点は、電極34上に ソルダーレジスト44を設けてある点である。これによ り、図1の半導体装置と同様な効果を得ることができ る。

【0083】以上の実施例では、半導体素子として半導 体チップや半導体モジュールを用いたが、半導体チップ のみが内蔵されているバンプ端子付きパッケージ済み半 導体チップを用いることも可能である。

【0084】またソルダーレジストとしてはチタンやア ルミニウムなどを用いることもできる。その他、半田と 濡れ性の悪いものであれば何でもよく、要するに半田を せき止める役割を果たせるものであれば何を用いても良 61

【0085】 (第12の実施形態) 本実施形態は、半導 体チップ11に形成される半田バンプ15の構成に関す るものである。図20(a)は、半導体チップ11の周 40 縁部に形成された半田バンプ15の形成途中の平面図 で、図20(b)は図20(a)のB-B′線に沿った 断面図である。図21は、図20(b)の半導体チップ 11を加熱して半田15、をリフローし、半田バンプ1 5を形成した状態を示す断面図である。これらの図面は 図2とは異なり、バンプ形成面が上(face up)に描か れている。

【0086】本実施形態の特徴の1つは、半導体チップ 11の電極12と、半田バンプ15の金属コア15

メタル15g (例えばTi) を挿入したことである。 【0087】また、本実施形態の他の特徴は、バリアメ タル153の上に形成された金属コア152の、半導体 チップのエッジに平行の方向の幅Wcと、バリアメタル 15gの同方向の幅Weとの関係が、We>Wcとなっ ていることである。電極12およびバリアメタル15。 は、通常正方形に形成されるので、金属コア152の平 面形状は長方形に形成されることになる。

12

【0088】このような構成にすると、リフローをした とき半田15,は、パリアメタル15。に濡れないの で、金属コア152を核にして図21のような卵型の断 面に変形し、その後凝固する。すなわち、半田バンプ1 5は半導体チップ11のエッジに平行な方向にはスリム な形状に形成される。従って、隣接した半田バンプ15 同士が接触しにくくなり、半田バンプ15の間の距離を 縮めることも可能となる。

【0089】上記実施形態では、端子電極および金属コ アの平面形状を正方形若しくは長方形としたが、形状は これに限られるものではなく、図22に示すような8角 20 形でも、FIG. 23に示すように実質的な楕円 (円) であってもよい。

【0090】 (第13の実施形態) 本実施形態は、再び 半田接続の検査方法に関するものである。測定系は図1 1 (a) に示すものと同じであり、具体的には、発光源 20から選択された波長の光を配線導体14上の半田1 51 に照射し、その反射光を検出器22で検出、反射強 度のコントラストから半田の有無を判断し、接続状態を 検査する。

【0091】図1に示した半導体装置を例にとり、本発 明の接続検査方法を説明する。前述のように本発明の半 導体装置では、半導体素子11の外形より外側に配線導 体14が配置されている。配線導体の材料は、導体表面 が金あるいは銅で覆われていれば、特に限定されるもの ではない。配線基板13には、積層ガラスエポキシ基板 やポリイミドフレキシブル基板等が使用できる。本実施 例においては、配線導体の表面を金とし、配線基板の材 質を積層ガラスエポキシ基板とする。

【0092】検査方法の説明の前に、検査に供する半導 体装置の製造方法を説明する。まず、図2と同様な半導 体チップ11を準備する。半導体チップ11上の半田バ ンプ15の金属コア152は、銅、ニッケル、タングス テン、半田151より融点の高い半田等を用いることが できる。バンプ15は、金属コア152上に半田151 が電気メッキ法により堆積されている。半導体素子11 のサイズ、バンプ数は、任意とすることができる。

【0093】フリップチップボンダーを用いて半導体チ ップ11を配線基板13上のパッド電極(配線導体)1 4に位置合せし、バンプ15と配線基板13のパッド電 極14を電気的、機械的に接触させる。このとき、配線 $_2$ (例えばCu)との間に、半田の濡れ性が悪いバリア 50 基板13は加熱ステージ上に保持され、窒素雰囲気中で

きる。

13

200℃以上に加熱されている。

【0094】さらに、半導体チップ11のバンプ15と 配線基板13のパッド電極14が接触した状態で、半導 体チップ11を保持するコレットを窒素雰囲気中で20 0℃に加熱し、半田を溶融させて、半導体チップ11と 配線基板13を仮接続させる。

【0095】最後に、窒素雰囲気中で250℃に加熱さ れたリフロー炉中に、半導体チップ11を搭載した配線 基板13を通過させ本接続させる。以上の工程を実施す ることにより、図1に示すように、半導体チップ11が 配線基板13にフリップチップ接続された半導体装置が 得られる。

【0096】次に、本発明の接続検査法を説明する。図 11に示すように、発光源20から、選択された波長の 光を半田接続部分に照射し、その反射光を検出器22で 検出する。さらに、その反射強度のコントラストの違い から半田の有無を判断し、接続状態を検査する。

【0097】発光源として重水素放電管、中空陰極ラン プ、キセノンランプ、タングステンランプ等を使用でき る。さらに、発光源から放出された光を分光器により単 20 るため、配線導体上の半田の有無を正確に判断できる。 色化することがより望ましい。分光器としては、プリズ ムおよび回折格子が使用できる。さらに、発光源とし て、He-Neレーザー、Arレーザー、ルビーレーザ ー, AIGaAsレーザーを使用してもよい。本実施例 においては、発光源20として中空陰極ランプを用い、 陰極の元素の種類をKとした。この場合、発生された光 の波長は760mmである。

【0098】図24は、配線導体の表面が金である場合 の光の反射強度の波長依存性を示した図である。縦軸 は、標準白板を使用したときの反射強度を100%と し、黒を使用したときの反射強度を0~3%とした相対 反射強度である。480 nm以下で30~40%である のに対して、480~580nmで急激に大きくなり、 580 nm以上で90%程度になった。なお、配線導体 の表面が銅の場合も、同等な特性が得られることが確認 されている。

【0099】また、図25は、半田に光を照射したとき の反射強度の波長依存性を示した図である。半田の場 合、反射強度は480~770nmの範囲にわたって、 反射強度は殆ど変化せず、50%程度であった。

【0100】また、光の反射強度は、配線導体材料およ び半田の表面状態にも依存する。しかし、反射強度の波 長依存性は変化しないため、検査に用いる光の波長を選 択した場合と選択しない場合を比較すると、前者の方が より明確な反射強度のコントラストを得ることができ る。従って、検査に使用する光の波長を選択することに よって、反射強度のコントラストを大きくすることがで きるため、接続部分の状態を正確に知ることができる。

【0101】本実施例の様に580nm以上の波長の光 を使用した場合、正常な接続が為されていれば、半田が 50

配線導体上を覆っているため、配線導体材料の反射強度 より小さい反射強度を検出することになる。一方、半田 バンプ15と配線導体14が、位置ずれ、半田バンプ小 等の原因で、接触していない場合には、配線導体14上 に半田が流れ出ないため、光の反射強度は配線導体材料 の反射強度となる。従って、配線導体上の半田の有無に よって、明確な反射強度のコントラストを得ることがで

14

【0102】逆に480nm以下の波長の光を使用した 場合、正常な接続がなされていれば、半田が配線導体1 4上を覆っているため、配線導体材料の反射強度よりも 大きい反射強度を検出することになる。一方、接続不良 が生じている場合には、配線導体14上に半田が流れ出 ていないため、光の反射強度は配線導体材料の反射強度 となる。従って、この場合も配線導体上の半田の有無に よって、明確な反射強度のコントラストを得ることがで きる。

【0103】以上のことから、照射する光の波長を選択 することによって、反射強度のコントラストが大きくな 従って、半導体チップと配線基板が正常に接続されてい るか否かを、精度良く判別することができる。また光学 検査を視覚的に確認するために、単色光である検査光は 可視光(波長380nm以上770nm以下)を使用す ることが望ましい。

[0104]

【発明の効果】本発明の半導体装置(請求項1)によれ ば、バンプのうち、半導体素子の外周部に形成される半 田の面積が、この部分で半田に接するソルダーレジスト 30 によって一定となるので、バンプと配線パターンとの接 触面積を一定にすることができる。しかも半田はソルダ ーレジストでせき止められるので、隣り合う半導体素子 間の隣り合うバンプ同士の半田が連結するのを防止する こともできる。これらにより、フリップチップ方式によ る高密度な実装を生かしつつ、信頼性に優れた半導体装 置を得ることができる。

【0105】その上、上記レジストが半導体素子の端部 から一定距離離れて形成されているので、上面から見た 場合バンプの半田が半導体素子の外周部に延在してい 40 る。すなわちパンプの半田が半導体素子からはみ出して いるので、バンプを接続した後に行う半導体装置の接続 検査が容易になるという利点も持つ。

【0106】また、本発明の半導体素子(請求項5)に よれば、半田バンプが隣接する方向の半田バンプの幅を 小さくすることができるので、半田バンプ間の距離を狭 くできる。この結果実装密度を向上することができる。 【0107】さらに、本発明の半田接続部の検査方法 (請求項6)によれば、配線導体材料と半田材料におけ る反射強度のコントラストが大きくなるため、配線導体 上の半田の有無を精度良く判断することができる。従っ

て、良好な接続と接続不良を精度よく判別できる。

【0108】また、この検査方法は電気検査よりも前に接続不良を検出できるため、接続不良を早期に発見、リペアすることにより、半導体装置の製造歩留まりを向上させることができる。さらに、X線による検査と比較して安全かつ経済的に接続検査を行うことができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の第1の実施形態に係わる半導体装置を 説明するための図で、図1(a)は平面図、図1(b) は図1(a)のA-A、線に沿った断面図。

【図2】第1の実施形態に使用される半導体チップの断面図。

【図3】本発明の第1の実施形態に係わる半導体装置の 半田接続部の拡大図で、図3(a)は $h_1 > h_2$ 、図3 (b)は $h_1 < h_2$ の場合のそれぞれの断面図。

【図4】光学的な接続検査における受光器の像を示した図で、図4(a)は接続不良の例、図4(b)は良好な接続の例を示す図。

【図5】本発明の第2の実施形態に係わる半導体装置の 平面図。

【図6】本発明の第3の実施形態に係わる半導体装置の 平面図。

【図7】本発明の第4の実施形態に係わる半導体装置の 平面図。

【図8】本発明の第5の実施形態に係わる半導体装置の 断面図。

【図9】本発明の第6の実施形態に係わる半導体装置の接続検査方法を示す図で、図9(a)は配線導体上に半田がある場合、図9(b)は配線導体上に半田が無い場合の図。

【図10】本発明の第6の実施形態の接続検査方法の変形例を示す図で、図10(a)は配線導体上に半田がある場合、図10(b)は配線導体上に半田が無い場合で、さらに配線導体上に導電性塗料を有している場合の図。

【図11】本発明の第7の実施形態に係わる半導体装置の半田接続部の拡大断面図であり、さらに接続検査の原理を説明する図。

【図12】本発明の第8の実施形態に係わる半導体装置の断面図。

【図13】本発明の第8の実施形態に使用される半導体 モジュールの斜視図。 【図14】本発明の第8の実施形態に係わる半導体装置の接続検査方法を示す図。

16

【図15】種々の半田接続形状と検査光の反射方向の関係を示す図。

【図16】第8の実施形態に係わる半導体装置の他の接続検査方法を示す図。

【図17】本発明の第9の実施形態に係わる半導体装置の断面図。

【図18】本発明の第10の実施形態に係わる半導体装 10 置の平面図。

【図19】本発明の第11の実施形態に係わる半導体装置の断面図。

【図20】本発明の第12の実施形態に係わる半導体装置の半田バンブ構造を説明するための図で、図20

(a) は半導体チップの1部平面図、図20(b) は図20(a)のB-B'線に沿った断面図。

【図21】図20(b)に示される半田パンプをリフローした後の状態を示す半導体チップの断面図。

【図22】第12の実施形態の半田バンプ構造の変形例 20 を説明するための平面図。

【図23】第12の実施形態の半田バンプ構造の他の変形例を説明するための平面図。

【図24】配線導体の表面に形成された金の反射強度の 波長依存性を示す図。

【図25】半田の反射強度の波長依存性を示す図。

【図26】従来のフリップチップ接続の1例を示す半導体装置の断面図。

【符号の説明】

11 … 半導体チップ

30 12 … 端子電極

13 … 配線基板

14 … 配線パターン(配線導体、パッド電極)

15 … 半田パンプ

15, … 半田

152 … 金属コア

17 … レジスト

18 … レジストの開口部


19 … スペーサ


20 … 光源

40 21 … 光線


22 … 検出器

[図26]








【図9】 [図10] ·(a) (b) (a) (b) [図11] 【図12】 (a) 【図15】 上面図 断面図 (b)




【図14】








【図24】



【図25】



フロントページの続き

(51) Int. Cl. 6

識別記号 5 1 2

庁内整理番号

H 0 5 K 3/34

7128-4E

FΙ H05K

技術表示箇所 512B

(72)発明者 山田 浩

神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株

式会社東芝生産技術研究所内

(72)発明者 斉藤 雅之

神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株

式会社東芝生産技術研究所内

(72)発明者 小野 直子

3/34

神奈川県川崎市幸区小向東芝町1番地 株

式会社東芝研究開発センター内

(72)発明者 舘山 和樹

神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株

式会社東芝生産技術研究所内